



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE MATE PREMIUM

TIPO DE PRODUCTO	ESMALTE ALQUÍDICO
Descripción	Pintura Alquídicada de uso general, tanto para Interiores como Exteriores. Puede utilizarse sobre estructuras metálicas, madera y cemento logrando un acabado mate uniforme y de gran duración.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> Resinas Alquídicadas. Pigmentos inorgánicos. Solvente Alifático. Aditivos.
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate.
Color	Blanco y Negro.
% Sólidos V/V	40 - 42.
Rendimiento Teórico	55 – 60 metros cuadrados por galón, a 1 mils de película seca. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> Secado al Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 8 hrs mín. Para Repintar: 12 hrs mín. Secado Duro: 24 hrs.
Espesor de la Película	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
Aplicación	Brocha, Rodillo ó Pistola Convencional. Para aplicación a pistola, diluir con un máximo de 10% en volumen con un solvente para sintético adecuado. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. Para ambientes moderadamente corrosivos se recomienda utilizar una preparación manual de la superficie (Limpieza con Herramientas Eléctricas).</p>	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE MATE PREMIUM

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Producto Inflamable. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, evite inhalaciones prolongadas, en caso de derrame absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.

PRESENTACIÓN

Galones y Cuartos de galón.

Elaborado por Manpica, C.A.
Fecha de Emisión: Abril 2011.
Revisión: Agosto 2021.