



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PINTURA IMANTADA

TIPO DE PRODUCTO	PINTURA MAGNÉTICA PARA INTERIORES
<b>Descripción</b>	Pintura a base de agua, color Negro que por sus propiedades atrae elementos imantados, permitiendo transformar superficies comunes no ferrosas como paredes, madera o muebles en superficies funcionales donde se pueden ubicar notas, imanes decorativos o avisos sin necesidad de dañar las superficies con ganchos, puntillas o adhesivos.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resina estireno acrílica.</li> <li>Pigmentos.</li> <li>Carbonatos.</li> <li>Talcos.</li> <li>Partículas magnéticas.</li> <li>Agua.</li> <li>Aditivos.</li> </ul>
PROPIEDADES	
<b>Aspecto</b>	Mate.
<b>Color</b>	Negro.
<b>Peso por galón</b>	6.4 kg/gal.
<b>Rendimiento Teórico (1 mils de película seca)</b>	4 – 5 mts <sup>2</sup> por cuartos de galón (1/4). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
<b>Tiempo de Secado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al Tacto: 45 min.</li> <li>Repintar: 3 - 4 hrs entre capas.</li> <li>Pintado con Arquitectónico: Después de las 24 horas.</li> </ul>
<b>Espesor de Película</b>	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo).
<b>Aplicación</b>	Con brocha o rodillo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PINTURA IMANTADA

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

En caso de imperfecciones en la pared, aplique **MASTIC 500** para emparejar y nivelar superficies. Se recomienda aplicar sobre superficies lisas, las superficies brillantes se deben lijar levemente para asegurar la adherencia del producto.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Agite la Pintura Imantada con una espátula hasta homogenizar completamente. Se recomienda que mientras se realice la aplicación se mezcle constantemente con el fin de garantizar el efecto magnético.

Aplique dos capas con brocha o rodillo. Permita un tiempo de secado entre capas de 3 a 4 horas. Tenga en cuenta que el efecto magnético será superior a más capas aplicadas. Deje secar por 24 horas y verifique si el efecto de imán es el deseado antes de proceder a aplicar la pintura arquitectónica base de agua o solvente.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Cuartos de galón (1/4).

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Emisión: Octubre 2019.  
Revisión: Junio 2021.