



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANPICAPA

TIPO DE PRODUCTO	IMPERMEABILIZANTE
Descripción	<p><b>MANPICAPA</b> es un recubrimiento acrílico a base de agua, especialmente diseñado para impermeabilizar techos, terrazas, paredes y muros de casas o edificios; evitando problemas de humedad debido a filtraciones en las placas de concreto nuevas. Este producto también está diseñado para ser usado como capa impermeabilizante en jardineras, materos y otros; donde la humedad puede ocasionar problemas en las paredes y desprendimiento en las pinturas. Entre sus ventajas podemos destacar que es un producto <b>NO</b> tóxico, de fácil manejo, no presenta riesgos a la salud ya que <b>NO</b> es inflamable, presenta una excelente resistencia a la intemperie, excelente adhesión sobre concreto y fibrocemento, ideal para techos nuevos y en reparación etc. en reparación etc.</p> <p>Por su alta reflectancia de los rayos del sol se tienen ambientes interiores más frescos.</p>
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resina elastómerica.</li> <li>• Pigmentos.</li> <li>• Cargas.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Aditivos.</li> </ul>
PROPIEDADES	
Aspecto	Semi Satinado.
Color	Blanco, gris, azul, rojo y verde.
% Sólidos V/V	40 - 45.
Espesor de Película Seca Recomendado	12 - 20 Mils de película seca.
Rendimiento Práctico	<p>Máximo 5 mts<sup>2</sup> por galón, aplicado a 12 mils de película seca.</p> <p><b>Para mejorar la penetración del producto en la superficie de cemento, se recomienda aplicar una primera mano con pintura diluida en agua (1 parte de Pintura por 1 parte de agua), luego aplicar de 2 a 3 manos sin diluir en manos cruzadas.</b></p>
Aplicación	Con brocha, rodillo y Haragán. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. No requiere diluyente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# MANPICAPA

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

En superficies con cemento nuevo deberá esperarse por lo menos 30 días para que cure bien el cemento antes de pintar la primera mano.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.

### PRESENTACIÓN

Cuñetes y Galones.

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Emisión: Abril 2011.  
Revisión: Marzo 2023.