



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PINTURA PARA MANTO ASFÁLTICO

TIPO DE PRODUCTO	RECUBRIMIENTO ACUOSO PARA MANTOS ASFÁLTICOS
<b>Descripción</b>	La <b>Pintura para Manto Asfaltico</b> es un recubrimiento acrílico a base de agua de alta resistencia y elasticidad, especialmente diseñado para proteger el manto asfáltico de grietas, fisuras, agua y sol, lográndose de esta manera extender su tiempo de vida útil, protegiendo por mayor tiempo la superficie donde fue aplicada. Es un producto de excelente recubrimiento, protección anti-hongos, de fácil manejo, no inflamable y viene listo para usar.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resina elastómerica.</li> <li>• Pigmentos.</li> <li>• Cargas.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Aditivos.</li> </ul>
PROPIEDADES	
<b>Aspecto</b>	Mate.
<b>Color</b>	Verde y Rojo.
<b>Tiempo de Secado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al Tacto: 4 hrs.</li> <li>• Secado Duro: 24 hrs</li> <li>• Repintar: 8 hrs mín.</li> <li>• Curado Completo: 8 días.</li> </ul>
<b>% Sólidos V/V</b>	40 - 42.
<b>Rendimiento Teórico (1 mils de película seca)</b>	60 - 65 mts <sup>2</sup> por galón a 1 mils de espesor. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
<b>Aplicación</b>	<p>Con brocha, rodillo. Agite bien el producto antes de utilizar hasta su completa homogenización. No requiere diluyente. La superficie debe estar nivelada y tener la pendiente adecuada que permita la circulación del agua evitando empozamientos.</p> <p>Aplicar de 2 a 3 capas, para llegar de 2 a 3 mils de espesor de película seca (50 a 75 micrones). Se recomienda evitar pintar bajo los rayos directos del sol ya que se pueden formar ampollas y perjudicar la adhesión al sustrato por la formación muy rápida de la película, sin dar tiempo a la salida de toda el agua. Por este motivo lo aconsejable es pintar a primeras horas de la mañana o final de la tarde.</p>



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# PINTURA PARA MANTO ASFÁLTICO

### PROPIEDADES

#### Aplicación

Igualmente, no se recomienda pintar con una humedad relativa del ambiente muy alta (mayor a 85%) o cuando se prevean lluvias.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Asegúrese que el manto asfáltico este en buenas condiciones antes de proceder a pintar.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Tobos y Galones.

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Emisión: Junio 2021.