

FICHA TÉCNICA ETHERNA CAUCHO MATE

Nombre Comercial	
ETHERNA CAUCHO MATE	
Descripción	Pintura de caucho de acabado mate súper lavable, es un producto innovador para el recubrimiento de paredes, especialmente en espacios interiores. Ofrece una capa protectora que facilita la limpieza y mejora la durabilidad de las superficies, con alto rendimiento y máxima resistencia a la abrasión, permitiendo frotar con esponjas y cepillos sin deteriorar la película. Diseñada con la nueva Tecnología ULTRA-MSI desarrollada por Manpica®, que le brinda una protección excepcional contra las manchas, repele líquidos y evita la adherencia de la suciedad. Permite limpiar fácilmente las superficies, manteniendo tus paredes impecables por más tiempo. Técnicamente probada con manchas de café, vino, salsa de soya, salsa inglesa, aceite, chocolate, tomate, mostaza, etc. Ideal para proteger y decorar superficies de concreto y mampostería en general, con un elegante acabado mate uniforme y con excelente cubrimiento. No elimina manchas de marcador permanente. Ideal para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general, con un elegante acabado mate uniforme y con excelente cubrimiento.
Principales beneficios	• Máxima resistencia. • Súper lavabilidad. • Repele líquidos. • Bajo olor. • Alto rendimiento y cubrimiento. • Fácil de aplicar. • Antimanchas.
Componentes	Resina vinil acrílica, pigmentos, carbonatos, talcos, agua y aditivos
PROPIEDADES	
Apariencia	Mate
Color	Blanco
% Sólidos	32
Rendimiento Teórico	47 m ² por galón, a 1 mils de película seca. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor aplicado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación.
Rendimiento Práctico	17 - 20 m ² por galón. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor aplicado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación.
Espesor de la Película Secado Recomendado	2.0 - 2.5 mils de espesor de película seca.
Tiempo de Secado	Al tacto: 45 min. Para repintar: 4 horas.
Tiempo de Curado Total	15 días



FICHA TÉCNICA ETHERNA CAUCHO MATE

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado, o de cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante. Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **Fondo Antialcalino de Manpica®**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **Mastic 500** de **Manpica®** para emparejar y nivelar superficies. En paredes nuevas, se debe esperar mínimo 30 días antes de pintar para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento. Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

APLICACIÓN

Con brocha, rodillo o pistola. Agite el producto antes de comenzar a utilizar.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.

PRESENTACIONES

Tobo de 4 galones y galón.

Lorem ipsum

ELABORADO POR MANPICA, C.A.

FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2025