



FICHA TÉCNICA MANPICAPA

Pág.
1

Nombre Comercial: MANPICAPA

Tipo de Producto: IMPERMIABILIZANTE

Características: El MANPICAPA es un recubrimiento base de agua, especialmente diseñado para impermeabilizar techos, terrazas, paredes y muros de casas o edificios; evitando problemas de humedad debido a filtraciones en las placas de concreto nuevas. Este producto también está diseñado para ser usado como capa impermeabilizante en jardineras, materos y otros; donde la humedad puede ocasionar problemas en las paredes y desprendimiento en las pinturas. Entre sus ventajas podemos destacar que es un producto NO tóxico, de fácil manejo, no presenta riesgos a la salud ya que NO es inflamable, presenta una excelente resistencia a la intemperie, excelente adhesión sobre concreto y fibrocemento, ideal para techos nuevos y en reparación etc.

Componentes: Resina Elastómera, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.

Propiedades:

Aspecto: Semi-satinado
Color: Blanco, Gris, Azul, Rojo y Verde.
% Sólidos V/V: 40 – 44.

Espesor de Película
Seca Recomendado: 12 – 20 Mils de Película Seca.

Rendimiento Práctico: Máximo 4 m² por galón, aplicado entre 12 mils de película seca. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato

Aplicación: Con brocha, rodillo y Haragán. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. No requiere diluyente.

Para mejorar la penetración del producto en la superficie de cemento, se recomienda aplicar una primera mano con pintura diluida en agua (1 parte de Pintura por 1 parte de agua) procurando que penetre bien en grietas y fisuras, luego aplicar de 2 a 3 manos sin diluir en manos cruzadas,



FICHA TÉCNICA MANPICAPA

Pág.
2

antes de cada capa debe estar seca la anterior (30 minutos la capa diluida 4h cada mano).

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

En superficies con cemento nuevo deberá esperarse por lo menos 30 días para que cure bien el cemento antes de pintar la primera mano.

En caso de techos con manto asfáltico remover los que estén dañados, deteriorados, desprendidos y devastar la superficie para eliminar el premier que contiene el sustrato. Si la superficie presenta grietas rellenar de forma adecuada con productos diseñados para tal fin.

Verificar pendientes de agua y empozamientos, para corregir posibles desniveles.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.



FICHA TÉCNICA MANPICAPA

Pág.
3

Presentación: Cuñetes y Galones.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2011
Fecha de Revisión: Mayo 2026